

**SOPREMA**Bouwvelven5-B-2280Grobendonk- België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**

BETF-236/227-13-nl



ALUFLEX

Beschrijving

ALUFLEX is een reflecterende folie met hoge scheurweerstand.

Toepassing

ALUFLEX wordt gebruikt als damp scherm of als luchtscherm ter verbetering van de winddichtheid van het gebouw, in wanden, vloeren en daken.

Samenstelling

Gewicht (g/m ²)	156
Afwerking bovenzijde	Gemetaliseerde PET film
Wapening	Polyetheen HD
Afwerking onderzijde	Polyetheen LD

Eigenschappen

Treksterkte: L (N/5cm) (EN 12311-1)	MDV	440
Treksterkte: B (N/5cm) (EN 12311-1)	MDV	430
Breukrek: L (%) (EN 12311-1)	MDV	24
Breukrek: B (%) (EN 12311-1)	MDV	22
Nagelweerstand: L (N) (EN 12310-1)	MDV	180
Nagelweerstand: B (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Temperatuurbestendigheid (°C)	MDV	-40 / +80
Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)	MDV	158
Waterdichtheid (EN 1928)	MDV	pass
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD

MDV = gemiddelde waarde

NPD = geen prestatie vastgesteld

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	50 x 1,5
Gewicht van de rol (kg)	12
Aantal rollen per pallet	50

Opslag moet gebeuren op een vlakke ondergrond, in een ruimte volledig afgeschermd van de weersomstandigheden.

