

# FLEXOCOL A 89

<b>Descrizione</b>	FLEXOCOL A89 è un adesivo monocomponente a base PUR senza solventi
<b>Applicazione</b>	FLEXOCOL A89 previsto per l'applicazione su rotoli in PVC o FPO rivestiti, su impermeabilizzazioni bituminose e su materiali termoisolanti non rivestiti a base di EPS.
<b>Forma di fornitura</b>	FLEXOCOL A89 viene fornito in confezione da 12 litri.
<b>Proprietà</b>	<p>Liquido bianco          Peso specifico a 23°C: ca. 1130 kg/m<sup>3</sup>          Contenuto di solidi 100 %          Punto di infiammabilità: oltre 100°C</p>
<b>Temperatura di applicazione</b>	<p>&gt; 5°C          Tempo di lavorazione a 23°C: ca. 20 / 40 in base all'umidità dell'aria</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempo di essiccazione: 2 ore</li> <li>2. Resistenza finale da 24 / 48 ore</li> </ol>
<b>Colore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Superficie: opaca</li> <li>▪ Colore: blu chiaro, translucido</li> </ul>
<b>Stoccaggio</b>	<p>Temperatura di stoccaggio: + 5°C / +35°C.          Proteggere dall'umidità e dal calore.          Conservabilità in una confezione non aperta: 6 mesi.          Non conservare i fusti rotti.</p>
<b>Provvedimenti preventivi</b>	<p>Dannoso per la salute a seguito di ingestione e contatto con la pelle.          Irrita la pelle.          Durante i lavori bisogna indossare guanti di protezione e abbigliamento protettivo adeguato.</p>



## **SCHEDA TECNICA**

---

### **Pulizia dei dispositivi**

Solvente a base di olio minerale (ad es. xilene).

---

### **Prescrizioni di trasporto**

Non è necessaria nessuna contrassegnazione preventiva.

---

### **Assicurazione di qualità**

Noi garantiamo una qualità soddisfacente grazie ad un sistema certificato di gestione della qualità DIN EN ISO 9001 e ad un controllo di produzione in fabbrica DIN V 52 144.