

SOPRALENE TECHNO 4 TF C3

Omschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening.
Wordt toegepast als toplaag onder schutlaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.
De bovenzijde is afgewerkt met talk/zand.
De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

	SOPRALENE TECHNO 4 TF C3
Wapening	polyester composiet
Massa wapening (g/m ²)	250
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Kleur	-
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

	SOPRALENE TECHNO 4 TF C3
Afmetingen van de rol (m)	10 x 1
Massa van de rol (kg)	49
Aantal rollen per pallet	23

Eigenschappen

		SOPRALENE TECHNO 4 TF C3
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	4,0
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1300
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1000
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	275
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	275
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	110

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

**SOPREMA**

Bitumineuze waterdichting

TECHNISCHE FICHE



BETF-WPBBE0090.c/NL
annuleert en vervangt
BETF-WPBBE0090.b/NL

Verwerking

- Volledig lassen inclusief de overlappen.
- Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen.

Keuring & certificaten



Nr: **0749**
Norm: **EN 13707**
Jaar: **2004**

ATG 2025 (B)

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- en Milieu management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Technisch Directeur
Grobendonk, 6/02/2018

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com

SOPREMA
GROUP