

ALSAN PATCH

1 BESKRIVNING

ALSAN PATCH är en tätskiktsprodukt bestående av högvärdig polymer, endast avsedd för renovering.

2 EGENSKAPER

	ALSAN PATCH
Beskrivning	Viskös vätska Blir grå och gummiaktig då den torkat
Densitet vid 20°C (ASTM D1475)	± 1030 kg/m ³
Tjocklek	omkring 1000 µm våt, och 430 µm torr
Andel fast material (ASTM D1644/a)	51-54 vikt % / 42-44 volym %
Flampunkt (DIN 53 213)	> 23°C, flyktig
Härdningstid	3 till 14 dagar
Klassificering (AFNOR NF T 36-005)	Family I, Class 7b1

3 FÖRPACKNING, LAGRING, FÖRBRUKNING

Burk: 1 eller 5 liter.

Lagring: minst 5 år i kall obruten förpackning som vänts upp och ned, avskild från värmekällor. Lagringstemperatur: >5°C.

Ungefärlig åtgång: 1 - 2,5 liter/m²

4 ANVÄNDINGSOMRÅDEN

ALSAN PATCH används som en del i renovering av tak, terrasser, avvattningsystem, skorstenar och genomföringar...

Egenskaper vid renovering; upp till 1300% elasticitet; utmärkt motståndskraft mot väder och vind; mineraloljor med max 10% koncentration; innehåller inga bituminösa ämnen; utmärkt vidhäftning till olika underlag.



SOPREMA Liquid Waterproofing Department

14 rue de Saint-Nazaire - BP 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex 1 - FRANCE
Phone: +33 (0)3 88 79 84 84 - Fax: +33 (0)3 88 79 84 85
E-mail: export@soprema.com - www.soprema.com

5 GENOMFÖRANDE

- Förutsättningar för applicering : ALSAN PATCH kan också användas vid blöt väderlek. Skall påföras torr och ren yta.
- Notera: Produkten skall aldrig användas på polystyren isolering.
- Spatel, borste och roller : Späd ej.
- Verktygsrengöring: **Diluant V** (tinner).

6 SÄRSKILDA ANVISNINGAR

Hvigen, hälsa och miljö:

- Brandfarlig: säkerställ att alla behållare, tomma eller fulla, har ett säkerhetsavstånd på minst 10m.
- Innehåller isocyanater. Rök, drick eller ät inte under applicering.
- Andas inte in ångorna och undvik kontakt med huden.
- Håll produkten på avstånd från flammor eller gnistor – rök inte.
- Använd endast i välventilerade utrymmen.

För ytterligare information hänvisas till relevant säkerhetsdatablad.

Kvalitets kontroll:

SOPREMA lägger största vikt vid kvalitets kontroll, därför arbetar vi enligt **ISO 9001: 2008** och inspekteras regelbundet av **BSI**.



SOPREMA Liquid Waterproofing Department

14 rue de Saint-Nazaire - BP 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex 1 - FRANCE
Phone: +33 (0)3 88 79 84 84 - Fax: +33 (0)3 88 79 84 85
E-mail: export@soprema.com - www.soprema.com