

AQUADERE

Tanıtım

Özellikleri

Saklama ve tüketim

Kullanım alanı

Uygulama

AQUADERE kullanıma hazır, su bazlı, solventsiz bitüm emülsiyon astardır.

	AQUADERE
Fiziki durumu	Siyah renk sıvı (likit)
Set materyaller (gösterge değer)	42 %
20 °C'de hacimsel kitle (gösterge değer)	1005 kg/m ³
Parlama noktası	Tutuşmaz
pH	Yaklaşık 10

	AQUADERE
Ambalaj	5 kg ve 25 kg bidon
Tüketim	Tüketim yüzeyin cinsine ve kullanım tipine bağlıdır. Pürüzlü ve emici yüzey üzerinde 5 litrelik bir bidon (örneğin beton veya ahşap) yaklaşık 20 m ² yi kaplamaya olanak verir, 25 litrelik bir bidon da yaklaşık 100 m ² yi kaplayabilir. Emici olmayan ve pürüzsüz yüzey üstünde tüketim daha azdır.
Stoklama	Ürün güneşten korunmuş uygun bir ortamda kapalı bir şekilde orijinal ambalajında yaklaşık 12 ay stoklanabilir. AQUADERE bununla birlikte soğuğa karşı koruyucu özelliklerle donatılmamıştır bu sebepten dolayı 0 °C'de sadece birkaç gün saklanabilir.

AQUADERE, DTU 43 talimatlarına uygun olarak bitüm bazlı su yalıtımlarının ahşap, metal veya beton yüzeylere yapışmasını sağlamak için uygulanan astardır.

Kullanımdan önce **AQUADERE**'i karıştırarak iyice homojenize ediniz. Kullanılan aletler temiz olmalıdır. Özellikle de emülsiyon çözülebileceğinden çözücüler kirli olmamalıdır.

AQUADERE kuru ve temiz yüzey üstünde püskürtmeyle, ruloyla veya fırçayla kullanılabilir: Beton, ahşap, bitüm kaplama, asfalt, metal yüzeylerin iyice yağdan arındırılmış olması önemlidir. Su yalıtım uygulamasından önce zemini iyice kurutunuz.

Malzemelerin temizlenmesi:

- Islak malzeme: su
- Kuru malzeme: tiner
- Uygulama ısısı >5 °C

Uyarılar

- Her kullanımdan sonra ambalajları sıkıca kapatınız.
- Yanıcı ürün değildir.
- Yutmayınız.
- Artıkları çöpe atmayınız.

Her tür ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bakınız.

Özel talimatlar

Kalite kontrol:

SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine en yüksek önemi vermektedir. Bu yüzden, **ISO 9001**, **BSI** sertifikalı kalite sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA YALITIM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altınlar İş Merkezi No: 150/6 Ümraniye-İstanbul/ TÜRKİYE
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama şartlarını, bileşenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün siparişlerinde, sipariş tarihinde yürürlükte olan teknik yeterlilikler ve şartlara göre kabul edilmiş olacaktır. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098

