

ALSAN MASTIC 2200

Beskrivning

Flexibel mastik baserad på bitumen och syntetiskt gummi.
Används för att tätta små revor, sprickor, skarvar och mindre reparationer.

Egenskaper

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Sammansättning | bitumen och syntetiskt gummi |
| Temperaturvariation | -20/+80 °C |
| Appliceringstemperatur | +5 till +35 °C |
| Förbrukning | 15-20 m/tub |

Paketering och förvaring

Tub på 310 ml
20 tub/låda

Hållbar i 12 månader i obruten originalförpackning. Förvaras svalt och torrt och skyddat från solljus vid en temperatur mellan +10 °C och +25 °C.

Användning

ALSAN MASTIC 2200 appliceras med en fogspruta på ett rent och dammfritt underlag. Den har utmärkt vidhäftning mot de flesta material utan förbehandling med en primer. Det kan appliceras på en lätt fuktig yta. Applicera **ALSAN MASTIC 2200** så att den är i full kontakt och har god vidhäftning vid fogens kanter. Torktiden är 4 till 24 timmar beroende på fogens förhållanden och dimensioner.

Rengöring av verktyg:
Lacknafta

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet
SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet. Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen **EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.