

ALSAN PATCH

ALSAN PATCH, solventli yüksek oranda polimer ihtiva eden bir su yalıtım onarım ürünüdür.

Tanıtım

Özellikleri

Saklama ve tüketim

Kullanım alanı

Uygulama

| | ALSAN PATCH |
|------------------------------------|---|
| Fiziksel durumu | Yapışkan sıvı, kuruduktan sonra gri renkli saten mat kauçuk halini alır |
| Hacimsel kütle (ASTM D1475, 20 °C) | Yaklaşık 1030 kg/m ² |
| Kalınlık | Yaklaşık 1000 nemli mikron = yaklaşık 430 kuru mikron |
| Katı madde (ASTM d1644/a) | Ağırlıkta % 52-54 / hacimde % 42-44 |
| Parlama noktası (DIN 53 123) | >23 °C, tutuşur özelliği |
| Üzeri kapanabilir | 3-14 gün |
| AFNOR NF T 36-005 sınıflandırması | Aile 1, Sınıf 7b1 |

| | ALSAN PATCH |
|---------------|--|
| Ambalaj | 1 lt ve 5 lt bidon |
| Tüketim | 1 ile 2,5 lt/m ² |
| Depolama ömrü | Ambalajı içinde, kuru ve serin ortamda, 5 yıl boyunca aynı özelliğini korur. |

Çatı, trafiğe açık olmayan teras, su olukları, bina dış cephe kaplamaları, baca tabanları, boru sistemlerin kısmi onarım işlemleri vb. alanlarda kullanılır.

Acil onarım; %1300'e kadar esneklik, kötü hava koşullarına karşı mükemmel direnç gösterir ve mineral asitler (maksimum %10 kons.); hiçbir bitümlü madde içermez, farkı yüzeylere mükemmel tutunur.

Kullanım koşulları: **ALSAN PATCH** rutubetli koşullarda da uygulanabilir. Temiz ve kirden arınmış yüzeyler üzerinde kullanılmalıdır.

Özellikleri: Asla polistiren levha üzerine kullanmayın.

Aletlerin temizlenmesi: tiner

Özel talimatlar

Hijyen, sağlık ve çevre:

- Parlayıcı özellikli madde: çıplak ateş kullanımından önce, ister dolu isterse kullanılmış olsun, yanıcı madde içeren tüm bidonların en az 10 mt uzaklığa taşınmaları gerekmektedir.
 - Buharını solumayın.
 - Deriyle temastan kaçının
 - Her türlü alev veya kıvılcım kaynağından uzak tutun ve sigara içmeyin.
 - Ortamın uygun havalandırmaya sahip olduğundan emin olun.
- Her türlü ek bilgi için, yürürlükte bulunan güvenlik bilgi föyüne bakınız.

Kalite kontrol:

SOPREMA, kurulduğu günden bu yana ürünlerinin kalitesine öncelikli önem vermektedir. Bu yüzden, **BSI** tarafından onaylı **ISO 9001** kalite sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA YALITIM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altunlar İş Merkezi No: 150/6 Ümraniye-İstanbul/ TÜRKİYE
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama şartlarını, bileşenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün siparişlerinde, sipariş tarihinde yürürlükte olan teknik yeterlilikler ve şartlara göre kabul edilmiş olacaktır. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098

