

COLTACK

Tanıtım

Özellikleri

Saklama ve tüketim

Kullanım alanı

Uygulama

Özel talimatlar

COLTACK solventli, poliüretan bitüm esaslı, yüksek modüllü reaktif soğuk bir yapıştırıcıdır.

	COLTACK
25 °C'deki hacim kitlesi	1000 kg/m ³
Kuru ekstre içeriği	% 88
20 °C'de viskozite*	Yaklaşık 150 Po
Parlama noktası (ASTM D 56)	31 °C
Beton üstünde kuruma zamanı	< 6 saat
Maksimum direnç	7 gün sonra
PSE/PUR izole edici üstünde dikine çekme ile yapışma (5 mm / dak 20 x 20 cm üstünde)	izole edicide kırılma
*Viskozite gösterge olarak verilmiştir	

	COLTACK
Ambalaj	20 kg'lık tenekeler
Ortalama tüketim	Gösterge tüketim:200' den 300 gr/m ² ' ye
Stoklama	Stoklama 6 aydır. Nem ve ısıdan korunaklı bir şekilde saklayınız (5 °C ve 40 °C arasında bir sıcaklık). Boşaltılmış bidonu tekrar stoklama için kullanmayınız.

COLTACK eski bitümlü kaplamada veya buhar dengeleyici üstündeki poliüretan veya EPS panoların yapıştırılmasına yöneliktir.

İlgili teknik görüş ve talimatlar defterine başvurunuz.
Aletlerin temizlenmesi: Petrol çözücüsü, tiner.

YANICIDIR. İyice havalandırılmış bir mekanda kullanınız. Ambalaj üzerinde yazılı olan önlemlere uyunuz. Her türlü ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bakınız.

Kalite kontrol:

SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine büyük önem vermektedir. Bu yüzden, **ISO 9001/EN 29001**, **BSI** sertifikalı kalite sigorta sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA YALITIM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altınlar İş Merkezi No: 150/6 Ümraniye-İstanbul/ TÜRKİYE
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama şartlarını, bileşenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün siparişlerinde, sipariş tarihinde yürürlükte olan teknik yeterlilikler ve şartlara göre kabul edilmiş olacaktır. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098

