

SOPRASOLIN

SOPRASOLIN TAN

Présentation

SOPRASOLIN TAN est une membrane auto-adhésive, autoprotégée par une feuille d'aluminium.

Constituants

	SOPRASOLIN TAN
- Liant :	Bitume modifié auto-adhésif
- Epaisseur :	1,2 mm (feuille siliconée comprise)
- Face supérieure :	Feuille d'aluminium ép. 40 µ
- Face inférieure :	Feuille siliconée

Caractéristiques

	SOPRASOLIN TAN	
	VM	VCA
- Force maximale en traction (EN 12311-1) :		
longitudinale :	145 N/5 cm	140 N/5 cm
transversale :	145 N/5 cm	135 N/5 cm
- Allongement à la force maximale (EN 12311-1) :		
longitudinal :	2,1 %	1,5 %
transversal :	1,8 %	1,5 %
- Allongement du liant (NF G 07-001)		
longitudinale :	25 %	15 %
Transversale :	20 %	15 %
- Déchirure amorcée :		
longitudinale :	4,5 N	3,5 N
transversale :	4,5 N	3,5 N

VM = Valeur Moyenne : valeur moyenne arithmétique des résultats.

VCA = Valeur Critique d'Acceptabilité : valeur limite susceptible d'être fournie dans le cadre du système qualité.

Conditionnement

	<i>SOPRASOLIN TAN</i>
- Bobinots de :	10 x 0,12 m 10 x 0,20 m
- En boîtes carton :	6 m ²

La longueur des rouleaux est donnée avec une tolérance de - 1 %. Un rouleau peut comporter 2 coupes. Dans ce cas la plus petite longueur a au moins 3 m et la longueur totale est égale à la longueur nominale.
Le stockage des rouleaux *doit* être réalisé sur un support plan. Les palettes peuvent être chargées sur une hauteur maximale de 2 palettes avec un plancher intermédiaire. Pendant les périodes d'intempéries ou de basses températures, la pose du matériau peut être facilitée en le protégeant contre l'humidité et en le stockant à au moins + 10° C pendant au moins 5 heures avant la mise en oeuvre.

Emplois

SOPRASOLIN TAN est utilisé comme bande pour le recouvrement des tôles d'acier nervurées, conformément aux spécifications de la norme NF P 84-206 (DTU 43.3) et du Cahier CC2 de l'APSAD.

Mise en oeuvre

SOPRASOLIN TAN est mis en oeuvre par application directe sur les recouvrements des tôles, conformément aux spécifications de la norme NF P 84-206 (DTU 43.3) et du Cahier CC2 de l'APSAD.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant ISO 9001 certifié AFAQ.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

