

# GARANTGUM 446 KK - (446K11)

## Omschrijving

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een polyester/glasvlies combinatie wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.  
De boven- en onderzijde zijn afgewerkt met zand.

## Samenstelling

	<b>GARANTGUM 446 KK</b>
Wapening	polyester/glasvlies combinatie
Afwerking bovenzijde	zand
Kleur	-
Afwerking onderzijde	zand
Dekmassa	plastomeerbitumen

## Verpakking

	<b>GARANTGUM 446 KK</b>
Afmetingen van de rol (m)	6 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

## Eigenschappen

		<b>GARANTGUM 446 KK</b>
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,6
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	700
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	50
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	50
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,2
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	175
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	175
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-15
Vloeiveerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	150

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

## Verwerking

- Eénlaags losliggend onder zware schutlaag, de overlappen lassen.
- Koudgekleefd, overlappen gelast.

## Keuring & certificaten

**KOMO CTG 707**

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.  
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.Soprema.com](http://www.Soprema.com)