

Produktbeschreibung:

Lösungsmittelfreie, 2-komponentige, Bitumendickbeschichtung


Einsatzgebiet

Zum Aufkleben von Perimeterdämmplatten auf mineralischen und bituminösen Untergründen

Lieferform

Eimer 30 Kg

Anforderungen an den Untergrund

Untergrundtemperatur >5°C

Lagerung

Mind. 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-30°C

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung wird die Emulsion zunächst mit einem langsam laufenden mechanischen Rührgerät kurz durchgerührt, bis sie sich verflüssigt. Die Pulverzugabe erfolgt dann portionenweise. Beide Komponenten werden mit dem Rührgerät intensiv gemischt, bis eine homogene, knotenfreie Masse entsteht (Mischzeit ca 2-3 min). Auftrag der Dickbeschichtung mit Zahnpachtel oder Glättkelle. Perimeterdämmplatten können vollflächig, punktwise aufgeklebt werden. Die unterste Dämmplatte muss auf festem Untergrund aufstehen (Abrutschgefahr).

Hinweis

Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Dichte bei 20 °C	ca 1170 kg/m ³
Konsistenz	pastös, spachtelfähig
Verbrauch	ca 2 kg/m ²
Verarbeitungszeit bei 20°C	ca 1.5 Std
Trocknungszeit bei 20°C	>2 Tage, je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtstärke und Untergrund