

VARYFLEX 370 (MF) gemineraliseerd - (370K24)

Omschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met een polyester composiet wapening.

Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

De bovenzijde is afgewerkt met mineraal en de vrije boord is afgewerkt met zand.

De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

	VARYFLEX 370 (MF) gemineraliseerd
Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	leischilfers
Kleur	grijs, zwart
Afwerking onderzijde	folie
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

	VARYFLEX 370 (MF) gemineraliseerd
Afmetingen van de rol (m)	5 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

Eigenschappen

		VARYFLEX 370 (MF) gemineraliseerd
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,8
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	800
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	700
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Volledig lassen, inclusief overlappen.
- Mechanisch bevestigen.

Keuring & certificaten

KOMO CTG 715

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com