

ALSAN 177

ALSAN 177 is een op PMMA gebaseerde, snel uithardende primer met lage viscositeit en goede indringingseigenschappen bij minerale ondergronden ter voorbereiding van het later aanbrengen van ALSAN PMMA-harsen.

Materiaal

2-componenten, snel uithardende, flexibele primer op basis van PMMA (polymethylmethacrylaat).

Eigenschappen

- eenvoudig en snel aan te brengen
- goede bindende eigenschappen bij stoffige ondergronden
- snelle uitharding
- bestand tegen hydrolyse en basen
- vult poriën, gaatjes en scheurtjes

Toepassingsgebieden

ALSAN 177 wordt gebruikt als voorbehandeling (primer en hechtmiddel) op moeilijke ondergronden ter voorbereiding van het later aanbrengen van Alsan PMMA-harsen. Toepassing op hoog verdicht beton, cementvloeren, zanderige ondergronden en ondergronden met grote porositeit, gaatjes en scheurtjes. Voorafgaande testen worden aanbevolen.

Verpakking

Metalen emmer van 10 kg

ALSAN 177 wordt geleverd zonder ALSAN 070 katalysator.

Kleuren

ALSAN 177 is kleurloos

Opslag

Opslaan in originele, afgesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vermijd warme opslagruimtes (> 30 °C) zelfs gedurende korte periodes, bijvoorbeeld op de werkplek. Aldus mogen de producten niet blootgesteld worden aan direct zonlicht of worden bewaard in een voertuig. Ongeopende producten hebben een houdbaarheid van minstens 12 maanden. Na opening moet de verpakking opnieuw luchtdicht worden afgesloten.

Voorwaarden voor aanbrengen

Temperaturen

Het product kan aangebracht worden binnen de volgende temperatuursintervallen:

Product	Temperatuurinterval in °C		
	Lucht	Ondergrond*	Materiaal
ALSAN 177	-5 tot +35	+3 tot +50*	+3 tot +30

* De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen tijdens het aanbrengen en uitharden.

Vocht

De relatieve vochtigheid moet $\leq 90\%$ zijn.

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn (te meten met het juiste gereedschap zoals een betonvochtmeter van Tramex).

Het oppervlak moet beschermd worden tegen vocht tot het product uitgehard is.

Ondergronden, zoals vers beton, die restvocht bevatten kunnen behandeld worden op voorwaarde dat ze voldoende gezet zijn en de juiste voorbereiding ondergaan hebben.

Raadpleeg de betreffende verwerkingsrichtlijn voor informatie over de juiste voorbereiding van het oppervlak.

Reactietijden en hoeveelheden katalysator

	ALSAN 177 (bij 20 °C, 3% katalysator)
Verwerkingstijd	ca. 10 minuten
Regendicht na	ca. 30 minuten
Betreding/coating mogelijk na	ca. 30 minuten
Uithardingstijd	ca. 2 uur

Hogere temperaturen of grotere hoeveelheden katalysator zullen de reactietijd verkorten, lagere temperaturen en kleinere hoeveelheden katalysator zullen de reactietijd verlengen.

Onderstaande tabel geeft de aanbevolen hoeveelheid katalysator aan die is vereist om de uithardingstijd aan te passen aan de temperatuur.

Ondergrond temperatuur in °C; vereiste hoeveelheden katalysator in %												
-10	-5	+3	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
-	-	6%	6%	4%	4%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%

Verbruik

Ondergrond	Verbruik
Glad	0,4 kg/m ²
Fijn zanderig	0,5 kg/m ²

Technische gegevens

Dichtheid: 1,06 g/cm³

Aanbrengen van het product

Uitrusting/gereedschap voor aanbrengen

Mengen:

- voldoende krachtige menger (type verfmenger)

Aanbrengen van het product:

- roller van schapenvacht
- borstel (enkel voor delen die niet toegankelijk zijn met de roller)

Voorbereiding van de ondergrond

De primer mag enkel aangebracht worden op een voorbereide ondergrond.

Raadpleeg de betreffende verwerkingsrichtlijn voor informatie over de juiste voorbereiding van het oppervlak.

Mengen

Meng eerst grondig de inhoud van de pot. Voeg de katalysator al langzaam roerend toe, meng gedurende 2 minuten. Zorg ervoor dat het materiaal op de bodem en zijkanten van de meng emmer mee vermengd wordt.

Bij producttemperaturen <10 °C moet het product 4 minuten geroerd worden, aangezien het langer zal duren om de katalysator op te lossen.

Toepassing

Gebruik de roller van schapenvacht om een egaal dekkende primerlaag aan te brengen.

Vermijd plaspvorming van primer.

Zodra de primer is uitgehard, wordt een tweede laag aangebracht om afwijkingen (belletjes, onvoldoende behandelde delen) af te dekken.

Reiniging

Reinig het gereedschap grondig met ALSAN reinigingsmiddel binnen de verwerkingstijd van het materiaal (ca. 10 minuten) bij het onderbreken of na voltooiing van het werk. Hiervoor kan een borstel worden gebruikt. Gebruik het gereedschap niet opnieuw tot het reinigingsmiddel volledig is verdampt. Het onderdompelen van het gereedschap in het reinigingsmiddel zal uitharding van het materiaal niet verhinderen.

Veiligheidsinformatie en risico's

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende product.

Kwaliteit

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Algemene informatie

De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie over het aanbrengen van het product, is gebaseerd op uitvoerige ontwikkeling en jarenlange ervaring en wordt naar eer en geweten verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek kan het echter nodig zijn om het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor het beoogde gebruik. In geval van twijfel, neem contact op met **SOPREMA** voor meer informatie. Enkel de meest recente versie van het document is geldig. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de technologische vooruitgang en verbetering van onze producten weerspiegelen.



Marnix DERKS
Technisch Directeur