

# COLTACK EVOLUTION

## Omschrijving

**COLTACK EVOLUTION** is een kant en klaar, oplosmiddel vrij, vocht uithardende polyurethaanlijm, met opschuimend vermogen en hoge weerstand tegen belasting.

**COLTACK EVOLUTION** wordt toegepast voor het verlijmen van isolatieplaten op het damp scherm van platte daken met een vlakke ondergrond (maximum hoogteverschil van 5 mm).

Onder inwerking van het vocht in de lucht zal een snelle opschuiming en verkleaving van de platen ontstaan waardoor deze al na enkele uren volledig aan de ondergrond gehecht zijn.

## Eigenschappen

Samenstelling	polyurethaan harsen
Verbruik	200-300 g/m <sup>2</sup>
Verwerkingstemperatuur omgeving	+5 / +40°C
Handdroog <sup>(*)</sup>	± 10 min (23 °C, 50 % RV)
Belastbaar <sup>(*)</sup>	± 2 uur (23 °C, 50 % RV)
Maximale kleefsterkte <sup>(*)</sup>	< 5 dagen

<sup>(\*)</sup> Afhankelijk van de temperatuur, de relatieve vochtigheid, ondergrond, laagdikte, ...

## Verpakking & opslag

Blik van 6 of 12 kg

Minimaal 6 maanden, in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats tussen +5 en +25 °C.

## Verwerking

**COLTACK EVOLUTION** wordt in strepen van 2 cm om de 30 - 35 cm en in overeenstemming met de windlast berekeningen aangebracht op het damp scherm.

Na het plaatsen van de isolatieplaten, moeten deze goed aangedrukt worden (bv. door er overheen te lopen) zodat de lijm met het isolatiemateriaal in contact komt. Er over waken dat de platen niet verschuiven.

	5 °C / 80% RV	23 °C / 50% RV	30 °C / 40% RV	40 °C / 70% RV
Verwerkingstijd <sup>(**)</sup>	45 min.	15 min.	12 min.	6 min.
Uithardingstijd	7u	2u	1u30	1u15

<sup>(\*\*)</sup> Maximale tijd voor het verkleven van de isolatie

### Reiniging gereedschappen:

- niet uitgehard product verwijderen met DILUANT V
- uitgehard product mechanisch verwijderen

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)