

**SOPREMA**Bouwvelden 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**BETF-098/227-13-nl  
annuleert en vervangt BETF-09-01/6.4-nl**STRATEC II****Beschrijving**

**STRATEC II** is een zeer dampdoorlatende synthetische folie met hoge scheurweerstand.

**Toepassing**

Wordt gebruikt als onderdakfolie ter bescherming van de houten dakconstructie en de zolderruimte tegen fijn stof, poedersneeuw en stuifmeel. Het onderdak is waterbestendig gedurende 8 dagen.  
De hoge waterdampdoorlaatbaarheid voorkomt condens aan de onderzijde van de folie. Kan eveneens gebruikt worden als regenscherm.

**Samenstelling**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Gewicht (g/m <sup>2</sup> ) | 150                            |
| Afwerking bovenzijde        | Licht grijs - polypropreenfilm |
| Tussengelegen membraan      | Dampdoorlatend polypropreen    |
| Afwerking onderzijde        | Wit - polypropreenfilm         |

**Eigenschappen**

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Dikte (mm)                                   |     | 0,50 |
| Treksterkte: L (N/5 cm) (EN 12311-1)         | MDV | 315  |
| Treksterkte: B (N/5 cm) (EN 12311-1)         | MDV | 250  |
| Breukrek: L (%) (EN 12311-1)                 | MDV | 61   |
| Breukrek: B (%) (EN 12311-1)                 | MDV | 66   |
| Dimensional stability (%) (EN 1107-2)        | MDV | ≤ 1  |
| Nagelweerstand: L (N) (EN 12310-1)           | MDV | 255  |
| Nagelweerstand: B (N) (EN 12310-1)           | MDV | 270  |
| Koude buig (°C) (EN 1109)                    | MDV | -40  |
| Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 1931) | MDV | 0,05 |
| Waterdichtheid (EN 1928)                     | MDV | W1   |
| Brandreactie (EN 13501-1)                    |     | NPD  |

MDV = gemiddelde waarde  
NPD = geen prestatie vastgesteld

**SOPREMA**

Bouwelven5-B-2280Grobbendonk- België  
 Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77  
 info@soprema.be - www.soprema.be

**TECHNISCHE FICHE**

**BETF-098/227-13-nl**  
 annuleert en vervangt **BETF-09-01/6.4-nl**

**Verpakking**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Afmetingen van de rol (m) | 50 x 1,5 |
| Gewicht van de rol (kg)   | 11,5     |
| Aantal rollen per pallet  | 20       |

Opslag moet gebeuren op een vlakke ondergrond, in een ruimte volledig afgeschermd van de weersomstandigheden.

**Verwerking**

**STRATEC II** wordt aangebracht evenwijdig met de goot met overlappen van 10 cm voor een helling van meer dan 30 % ( 17°), 20 cm voor dakhellingen ≤ 30 %. De witte zijde wordt geplaatst op de draagstructuur, de grijze zijde wijst naar de buitenzijde (dakbedekking).

**STRATEC II** laat zich zeer makkelijk snijden met een cuttermes.

**- Traditionele plaatsing, op kepers of sporensanten :**

**STRATEC II** wordt genageld op de houten kepers, spanten, etc..

**- Plaatsing op de isolatie :**

Door de hoge waterdampdoorlaatbaarheid kan **STRATEC II** op de isolatie geplaatst worden.

**Keuring & certificaten**

Norm : EN 13859-1 en EN 13859-2

**Bijzondere aanwijzingen****Hygiëne, gezondheid en milieu**

Het product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

**Kwaliteitscontrole**

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008**



ISO 9001