



SOPREMA

ED. 10 - POSTALE 127 - 57026 S. RAUBOUIN Cedex - FRANCE
TEL. 03 90 79 07 00 - 03 90 79 07 01 - fax 03 90 79 07 02

FICHE TECHNIQUE

O5/17OF Annule 94/409F

SOPRAVOILE

SOPRAVOILE 50

Présentation

SOPRAVOILE 50 est une couche de semi-indépendance à base de fibres de verre.

Constituants

SOPRAVOILE 50 est constitué d'un voile de verre obtenu par répartition régulière de fibres de verre sans direction préférentielle, encollées entre elles pour former une feuille.

Masse surfacique : 50 g/m² (- 8 %).

Caractéristiques

	SOPRAVOILE 50
- Force maximale en traction (EN 12311-1) - Longitudinale - Transversale	≥ 140 N/ 5 cm ≥ 90 N/ 5 cm

Conditionnement

	SOPRAVOILE 50
- Dimensions du rouleau	200 x 1 m
- Poids du rouleau	environ 10 kg
- Stockage	Debout sur palette houscée

Emplois

Couche de semi-indépendance telle que définie dans les DTU et Avis Techniques en vigueur.

Mise en oeuvre

Par simple déroulage avant mise en oeuvre du complexe d'étanchéité, conformément aux prescriptions des Avis Techniques des revêtements concernés. La semi-indépendance s'obtient par collage ponctuel à l'E.A.C qui traverse le voile de verre.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et environnement.



ENTRÉE PRINCIPALE : 157 - 110 250 - 670 40 00 01 - 0681 - 65 010 -
TÉL. : 03 88 78 39 00 - FAX : 03 88 78 39 01 - <http://www.soprema.fr>

