

## SOPRAVAP STICK C 15

### Omschrijving

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening.  
Wordt hoofdzakelijk toegepast als dampremmende laag op stalen of houten ondergronden.  
De bovenzijde is afgewerkt met talk/zand.  
De zelfklevend vrije boord en onderzijde zijn voorzien van een wegtrekbare siliconenfilm.

### Samenstelling

Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Afwerking onderzijde	siliconenfilm
Dekmassa	zelfklevende elastomeerbitumen

### Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	20 x 1,1
Massa van de rol (kg)	38
Aantal rollen per pallet	20

Tijdens de opslag mogen de palletten niet op elkaar geplaatst worden en dienen de rollen zodanig bewaard te worden zodat ze niet kunnen doorzakken. Direct zonlicht en temperaturen boven +30 °C moeten te allen tijde vermeden worden.

### Eigenschappen

Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	1,5
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MLV	850
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MLV	650
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-30
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100
Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)	MDV	75

MDV = gemiddelde waarde / MLV= grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

### Verwerking

Zelfklevend met zelfklevende langs- en te lassen dwarsoverlappen.  
De ondergrond wordt vooraf geïmpregneerd met ELASTOCOL 503 of ELASTOCOL 600.  
Om een goede hechting te verkrijgen, dient het membraan geplaatst te worden bij een temperatuur boven de +10 °C.  
Indien de plaatsing bij lagere temperaturen geschiedt, dient de ondergrond opgewarmd te worden.  
Voor verwerking dienen de rollen minimaal 12 uur bij een temperatuur boven +10 °C bewaard te worden.

## Keuringen en certificaten

---

Opgenomen in ATG van de toplagen (B) - FM goedkeuring



## Bijzondere aanwijzingen

---

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, milieu en veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.Soprema.com](http://www.Soprema.com)