ALSAN CONNECT

Primer acrilico per resine in PMMA
Scheda Tecnica WPLEU0040.b

Descrizione del prodotto:

ALSAN CONNECT è una resina di acrilato monocomponente da impiegare come legante tra le resine impermeabilizzanti PMMA ALSAN e gli strati di asfalto.

Campo di applicazione

ALSAN CONNECT ha la funzione di promotore di adesione e viene impiegato come legante tra le resine impermeabilizzanti PMMA ALSAN e gli strati di asfalto o le masse colabili bituminose.

Proprietà

- Contiene solvente
- Monocomponente
- Ottima aderenza
- Facile da applicare

Condizioni di applicazione

Temperatura: min. 0 °C e max. 35 °C
Umidità dell'aria: max. 90%
La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere sempre preparato prima dell'applicazione di ALSAN CONNECT assicurandosi che la superficie sia solida, asciutta e priva di residui che possano ridurre l'adesione.

Miscelazione

Mescolare bene la resina per almeno 2 minuti prima dell'uso. Se deve essere utilizzata una quantità limitata di resina si consiglia di versare la quantità necessaria in un secchio di miscelazione pulito.

Applicazione

L' applicazione di ALSAN CONNECT può avvenire con un rullo o un pennello.
Applicare uno strato sottile di prodotto evitando accumuli di resina e stendere eventualmente il materiale in eccesso con un pennello.

Pulizia

Se il lavoro viene interrotto o al termine, pulire accuratamente gli strumenti con ALSAN 076 o DILUANT V entro il tempo di utilizzo del prodotto.

Consumo

Circa 0,1 kg/m^2.

Tempo di reazione a 23 °C

Resistente alla pioggia: ca. 30 minuti
Rivestibile dopo: ca. 45 minuti
Resistente a sollecitazioni meccaniche: ca. 60 minuti
Tempo massimo di rivestibilità: 24 ore

Dati tecnici

Densità a 23 °C: 1.00 g/cm^3
Viscosità a 23 °C: 225 mPas

Dimensione della confezione

Latta da 25 kg

Colori

Trasparente

Stoccaggio, trasporto e durata di conservazione

Nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto ha una durata di conservazione di almeno 12 mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Evitare la luce solare diretta sui contenitori, anche in loco. Una volta aperto il contenitore, il materiale ha una conservabilità limitata.
Il prodotto non deve essere applicato una volta che ha iniziato a gelificare.

Informazioni su sicurezza e rischi

Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota delle informazioni sulla protezione personale. Codice GIS: S1

Rev. 01.09.2023/IT

SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola 3 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) - **T.**+39.035.0951011 **e-mail:** tech-office@soprema.it

Disposizione

Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da costruzione. I contenitori e il materiale residuo devono essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi.

Produttore/sito di produzione

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

Informazione

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono differire da questo.
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza in circostanze normali. La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è necessario per l'applicatore testare l'idoneità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglioramenti ai nostri prodotti.

SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola 3 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) - **T.**+39.035.0951011 **e-mail:** tech-office@soprema.it