

SOPRALENE GARDEN 5800

Beskrivning

Tättskikt av elastomermodifierad bitumen som försetts med skydd mot rotgenomträngning och en armering av polyesterkomposit.

Används som övre lag i en enlags- eller flerlagstäckning för gröna tak.

Ovansidan är skyddsbelagd med skiffergranulat och överlappet är försett med en smältfilm.

Undersidan är försedd med en smältfilm.

Sammansättning

Armering	polyesterkomposit
Behandling på ovansidan	skiffergranulat
Färg	naturligt svart
Behandling på undersidan	smältfilm
Beläggningssmassa	elastomermodifierad bitumen

Paketering

Rullens mått (m)	8 x 1
Vikt/rulle (kg)	47
Rullar/pall	20

Egenskaper

Vikt (kg/m ²) (EN 1849-1)	MDV	5,8
Tjocklek överlappet (mm) (EN 1849-1) (angivande)	MDV	3,9
Tjocklek per ytenhet (mm) (EN 1849-1) (angivande)	MDV	4,8
Brottgräns L (N/50 mm) (EN 12311-1)	MDV	850
Brottgräns T (N/50 mm) (EN 12311-1)	MDV	650
Töjning vid maximal brottgräns L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Töjning vid maximal brottgräns T (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Dimensionsstabilitet (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Punkteringsmotstånd L (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Punkteringsmotstånd T (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Köldflexibilitet (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Mjukningspunkt (°C) (EN 1110)	MLV	110

MDV = värde angett av tillverkaren / MLV = tillverkarens gränsvärde / NPD = ingen bestämd prestanda

Installation

- Helsvetsas inklusive överlappsskarv.

Certifieringar

Motståndskraftighet mot genomväxning enligt EN 13948.

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav. Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

EN ISO 9001 och **EN ISO 14001**.

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum.