

Ficha técnica MISIT0100.c

Cancela e substitui MISIT0100.b

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO

Material adesivo com um único componente à base de poliuretano, líquido com viscosidade média-baixa, curado por humidade e com expansão controlada.

UTILIZAÇÃO

O FLEXOCOL A89 adesivo é utilizado para a união das membranas impermeabilizantes Flagon TPO ou FLAGON PVC ligados a geotêxteis em superfícies horizontais.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

- Os suportes devem estar limpos e sem elementos inconsistentes na superfície.
- O FLEXOCOL A89 adesivo pode ser aplicado e nivelado utilizando uma escova de água ou outra ferramenta semelhante.
- O adesivo deve ser aplicado sobre toda a superfície de suporte, criando uma camada fina e uniforme.
- Se necessário, para facilitar a reação da cola, é possível borrifar água nebulizada na superfície após a aplicação do FLEXOCOL A89; no entanto deverá ser feito um teste de aplicação no local.
- Após 5/15 minutos da aplicação (de acordo com a humidade ambiental e o suporte relacionado), quando a cola começa a sua reação tornando-se numa espuma branca, procede-se à aderência da membrana.
- A primeira cura ocorre após 2-4 horas, enquanto que o nível máximo de aderência é geralmente obtido após 24-48 horas.
- Não diluir o FLEXOCOL A89 adesivo com solventes ou diluentes.
- As ferramentas podem ser limpas com solventes ou metiletilceteno. Não utilizar solventes que contenham álcool.

CONSUMO

O consumo mínimo é de 150 a 250 g/m² em superfícies muito lisas e não porosas. Em superfícies porosas e rugosas pode aumentar significativamente, contudo o consumo é meramente indicativo e deve ser avaliado tendo em conta a situação específica do local de trabalho.

CARACTERÍSTICAS

Consulte a ficha de segurança.

PRODUÇÃO E ARMAZENAGEM

Vida útil	A vida útil é de pelo menos 6 meses a partir da data de produção impressa na embalagem, desde que seja armazenado em local seco, com a embalagem original e sem danos na lata.
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco a temperaturas entre + 10 °C e + 30 °C
Embalagem	Lata de 12 kg (10 litros)
Temperatura ambiente mínima de aplicação	5 °C

NOTAS

Para obter mais informações, solicite a ficha de segurança.

Regulamentação:

Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001 (Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção. Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.