

SOPRAVAP STICK ALU TS

Description

Membrane auto-adhésive composée de bitume élastomère et d'une armature composite en aluminium. Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton, tôles d'acier ou bois dans les bâtiments ayant une production d'humidité élevée.

La face supérieure est recouverte de talc/sable.

Le galon se compose d'une partie auto-adhésive (empêchant le passage de la flamme) et d'une partie soudable à la flamme ou à l'air chaud.

La face inférieure est auto-adhésive et revêtue d'un film siliconé pelable.

Composition

| | SOPRAVAP STICK ALU TS |
|--------------------------|------------------------------|
| Renforcement | composite en aluminium |
| Finition face supérieure | talc/sable |
| Finition face inférieure | film siliconé |
| Masse de revêtement | bitume élastomère |

Emballage

| | SOPRAVAP STICK ALU TS |
|--------------------------------|------------------------------|
| Dimensions du rouleau (m) | 10 x 1,08 |
| Poids du rouleau (kg) | 38,4 |
| Nombre de rouleaux par palette | 20 |

Lors du stockage, les palettes ne peuvent pas être empilées les unes sur les autres et les rouleaux doivent être agencés de manière à exclure tout risque de fléchissement. L'exposition à l'ensoleillement direct et températures supérieures à +30 °C doit être évitée à tout moment.

Caractéristiques

| | | SOPRAVAP STICK ALU TS |
|---|-----|------------------------------|
| Epaisseur (mm) (EN 1849-1) | MDV | 3,0 |
| Force maximale de traction L (N/5 cm) (EN 12311-1) | | ≥ 750 |
| Force maximale de traction T (N/5 cm) (EN 12311-1) | | ≥ 500 |
| Allongement à la force max. de traction L (%) (EN 12311-1) | | ≥ 2,5 |
| Allongement à la force max. de traction T (%) (EN 12311-1) | | ≥ 2,5 |
| Résistance à la déchirure (au clou) L (N) (EN 12310-1) | | NPD |
| Résistance à la déchirure (au clou) T (N) (EN 12310-1) | | NPD |
| Souplesse à basse température (°C) (EN 1109) | MLV | -15 |
| Résistance au fluage à température élevée (°C) (EN 1110) | MLV | 100 |
| Réaction au feu (EN 13501 - EN 11925-2) | | E |
| Epaisseur équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau (m) (EN 1931) | | ≥ 1500 |

MDV = valeur déclarée par le fabricant / MLV = valeur limite annoncée par le fabricant / NPD = performance non déterminé

SOPREMA NV se réserve, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

**SOPREMA**

Etanchéité bitumineuse

FICHE TECHNIQUE

BETF-WPBDE225.a/FR



Mode d'application

Autocollant avec recouvrement partiellement soudable (longitudinalement partiellement autocollant et partiellement soudable; transversalement soudable).

Le support est préalablement imprégné avec ELASTOCOL 600 ou TV 503.

Afin d'obtenir une bonne adhérence, la membrane doit être placée à une température supérieure à +10 °C.

Si la pose a lieu à des températures plus basses, le support doit être chauffé.

Avant utilisation, les rouleaux doivent être conservés pendant au moins 12 heures à une température supérieure à +10 °C.

Agréments



Nr: **2007-CPR-D-1908-01/2006**
Année: **2014**
Norme: **EN 13970**

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité et Environnement:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l'environnement. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité et Environnement suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Directeur Technique

SOPREMA NV se réserve, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

SOPREMA NV
T: +32 (0)14-23 07 07
F: +32 (0)14-23 07 77
E: info@soprema.be
W: www.soprema.be

SOPREMA
GROUP