

MASTIC EFICOLLE

MASTIC EFICOLLE est un mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane.

Domaine d'emploi

MASTIC EFICOLLE est utilisé pour le collage de différents matériaux du bâtiment, notamment les isolants en polystyrène extrudé, ainsi que pour EFIPLAN et EFICHOOC.

Constituants

	MASTIC EFICOLLE
Composant	Prépolymère de polyuréthane

Conditionnement

	MASTIC EFICOLLE
Conditionnement	Poche de 600 ml 8 poches par carton
Stockage	Dans un endroit sec et frais. Se conserve 12 mois en emballage non ouvert à température inférieure à 25°C.

Caractéristiques

	MASTIC EFICOLLE
Couleur	Blanc
Densité à 20°C	1,16 ± 0,02
Résistance à la température	-40 à +80 °C
Coulure (selon EN ISO 7390)	< 3 mm
Température d'application	+5 à +35 °C
Temps de formation de peau à 23°C et 50% HR	Env. 50 min
Vitesse de réticulation à 23°C et 50% HR	> 3 mm après 24 h

Classe d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur	A+
--	----



FICHE TECHNIQUE n° MISFR166/a

Mise en œuvre

MASTIC EFICOLLE adhère sur les supports en bois, béton, terre cuite, parpaing, plaque de plâtre.

La mise en œuvre de **MASTIC EFICOLLE** se fait sur supports sains, non pulvérulents, secs, plans et propres (sans poussière, huile, graisse ou autres polluants qui pourraient nuire au collage). Préparer et nettoyer les surfaces si nécessaire, puis laisser sécher.

Par temps froid, entreposer préalablement les poches à une température d'environ + 20°C.

Les poches de 600 ml s'utilisent avec un pistolet extrudeur manuel ou pneumatique. La consommation dépend du diamètre du cordon. Pour une poche et avec une buse de 10 mm, la longueur de cordon sera d'environ 7 m.

Après application, mettre en place le matériau à coller sur le support sans attendre, avant qu'il ne se forme une peau. Presser et maroufler fortement afin d'écraser les cordons et favoriser ainsi l'adhérence.

Le positionnement peut être rectifié si besoin pendant 4 à 5 minutes.

Le temps de prise varie selon les conditions et la largeur du cordon déposé.

Pour le collage, un maintien est nécessaire pendant au moins 24 heures.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur la poche.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.