

SOPRATEX PP 600

Beschreibung	Mechanisch verfestigter und thermokalandrierter Schutzvlies aus UV-stabilisiertem Polypropylen (PP).																																		
Artikelnummer	40283																																		
Lieferform	2 x 25 m, 50 m ² /Rol.																																		
Anwendung	Schutz von Abdichtungen vor mechanischen Beschädigungen bei Flachdächern und Terrassen.																																		
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Farbe</td> <td>weiss</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dicke</td> <td>2.8 mm</td> <td>EN ISO 9863-1</td> </tr> <tr> <td>Flächenbezogene Masse</td> <td>600 g/m²</td> <td>EN ISO 9864</td> </tr> <tr> <td>Höchstzugkraft längs MD</td> <td>42 kN/m</td> <td>EN ISO 10319</td> </tr> <tr> <td>quer CMD</td> <td>50 kN/m</td> <td>EN ISO 10319</td> </tr> <tr> <td>Höchstzugkraft-Dehnung längs MD</td> <td>50 %</td> <td>EN ISO 10319</td> </tr> <tr> <td>quer CMD</td> <td>65 %</td> <td>EN ISO 10319</td> </tr> <tr> <td>Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene</td> <td>0.007 m/s</td> <td>EN ISO 11058</td> </tr> <tr> <td>Stempeldurchdrückkraft</td> <td>7500 N</td> <td>EN ISO 12236</td> </tr> <tr> <td>Brandklasse</td> <td>E</td> <td>SN EN 13501-1</td> </tr> <tr> <td>Brandverhaltensgruppe</td> <td>RF3</td> <td>VKF</td> </tr> </table>		Farbe	weiss		Dicke	2.8 mm	EN ISO 9863-1	Flächenbezogene Masse	600 g/m ²	EN ISO 9864	Höchstzugkraft längs MD	42 kN/m	EN ISO 10319	quer CMD	50 kN/m	EN ISO 10319	Höchstzugkraft-Dehnung längs MD	50 %	EN ISO 10319	quer CMD	65 %	EN ISO 10319	Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	0.007 m/s	EN ISO 11058	Stempeldurchdrückkraft	7500 N	EN ISO 12236	Brandklasse	E	SN EN 13501-1	Brandverhaltensgruppe	RF3	VKF
Farbe	weiss																																		
Dicke	2.8 mm	EN ISO 9863-1																																	
Flächenbezogene Masse	600 g/m ²	EN ISO 9864																																	
Höchstzugkraft längs MD	42 kN/m	EN ISO 10319																																	
quer CMD	50 kN/m	EN ISO 10319																																	
Höchstzugkraft-Dehnung längs MD	50 %	EN ISO 10319																																	
quer CMD	65 %	EN ISO 10319																																	
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	0.007 m/s	EN ISO 11058																																	
Stempeldurchdrückkraft	7500 N	EN ISO 12236																																	
Brandklasse	E	SN EN 13501-1																																	
Brandverhaltensgruppe	RF3	VKF																																	