

**SOPREMA**Bouwvelden 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**

BETF-290/119-13-nl



STRATEC II - S

Beschrijving

STRATEC II - S is een zeer dampdoorlatende synthetische folie met hoge scheurweerstand en dubbele zelfklevende overlap.

Toepassing

Wordt gebruikt als onderdakfolie ter bescherming van de houten dakconstructie en de zolderruimte tegen fijn stof, poedersneeuw en stuifmeel. Het onderdak is waterbestendig gedurende 8 dagen.
De hoge waterdampdoorlaatbaarheid voorkomt condens aan de onderzijde van de folie. Kan eveneens gebruikt worden als regenscherm.

Samenstelling

Gewicht (g/m ²)	150
Afwerking bovenzijde	licht grijs - polypropreenfilm
Tussengelegen membraan	dampdoorlatend polypropreen
Afwerking onderzijde	wit - polypropreenfilm

Eigenschappen

Dikte (mm)		0,50
Treksterkte: L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	315
Treksterkte: B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	250
Breukrek: L (%) (EN 12311-1)	MDV	61
Breukrek: B (%) (EN 12311-1)	MDV	66
Dimensional stability (%) (EN 1107-2)	MDV	≤ 1
Nagelweerstand: L (N) (EN 12310-1)	MDV	255
Nagelweerstand: B (N) (EN 12310-1)	MDV	270
Koude buig (°C) (EN 1109)	MDV	-40
Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)	MDV	0,05
Waterdichtheid (EN 1928)	MDV	W1
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD

MDV = gemiddelde waarde

NPD = geen prestatie vastgesteld

**SOPREMA**

Bouwvelden 5 - B-2280 Grobbendonk - België
 Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
 info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-290/119-13-nl

**Verpakking**

Afmetingen van de rol (m)	50 x 1,5
Gewicht van de rol (kg)	11,5
Aantal rollen per pallet	20

Opslag moet gebeuren op een vlakke ondergrond, in een ruimte volledig afgeschermd van de weersomstandigheden.

Verwerking

STRATEC II - S wordt aangebracht evenwijdig met de goot met overlappen van 10 cm voor een helling van meer dan 30 % (17°), 20 cm voor dakhellingen ≤ 30 %. De witte zijde wordt geplaatst op de draagstructuur, de grijze zijde wijst naar de buitenzijde (dakbedekking).

STRATEC II - S laat zich zeer makkelijk snijden met een cuttermes.

- Traditionele plaatsing, op kepers of sporensparanten :

STRATEC II - S wordt genageld op de houten kepers, sparanten, etc..

- Plaatsing op de isolatie :

Door de hoge waterdampdoorlaatbaarheid kan **STRATEC II - S** op de isolatie geplaatst worden.

Keuring & certificaten

Norm : EN 13859-1 en EN 13859-2

Bijzondere aanwijzingen**Hygiëne, gezondheid en milieu**

Het product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008**



ISO 9001