

## Scheda Tecnica N° WPSIT0499.b

Annulla e sostituisce WPSIT0499.a

### DESCRIZIONE

VAPOR FLAG STICK ALU è una barriera al vapore costituita da un composto di alluminio multistrato, con un rinforzo di tessuto estremamente resistente allo strappo. La membrana sulla faccia inferiore è dotata su tutta la superficie di un adesivo acrilico, che è coperto da un rivestimento siliconato in polietilene.

### CARATTERISTICHE

- Impermeabilità all'acqua
- Elevato coefficiente di resistenza al passaggio del vapore d'acqua
- Membrana autoadesiva

### AREA DI UTILIZZO

- Strato di barriera al vapore per applicazioni in copertura
- Strato di separazione e anti-imbibizione

## CARATTERISTICHE

		VAPOR FLAG STICK ALU
Spessore	(mm)	0,25
Peso	(g/m <sup>2</sup> )	240 (± 10%)
Peso senza strato di separazione	(g/m <sup>2</sup> )	190 (± 10%)
Valore S <sub>d</sub>	(m)	> 1500
Resistenza alla lacerazione - Longitudinale - Trasversale	(N/5cm)	850 500
Allungamento - Longitudinale - Trasversale	(%)	25 15
Resistenza alla lacerazione al chiodo - Longitudinale - Trasversale	(N)	250 400
Impermeabilità all'acqua a 2 kPa		impermeabile
Calore medio di combustione secondo DIN 18234	(KJ/m <sup>2</sup> )	< 10500
Reazione al fuoco		E
Resistenza alle temperature	(°C)	Da -30 a +80
Temperatura di applicazione	(°C)	Da +5 a +40
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore d'acqua	(μ)	> 6000000

## STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore	0,25 mm
Larghezza	1,50 m
Lunghezza	100 m

*Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi del Regolamento CLP (CE) n° 1272/2008 e UE n° 487/2013 e s.m.i sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.*

*I dati indicati nella presente scheda, all'esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e SOPREMA srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. SOPREMA srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione.*

*SOPREMA srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.*