



- Kan exponeras för väder och vind under pågående byggnation, dock max 3 månader
- Diffusionsöppen och fuktutjämmande
- Halkskyddad yta på båda sidor



Leveransform

Tjocklek [mm]	Skivor per pall	Täckmått [mm]	Per pall _{net} [kvm]	Format [mm]	Per pall [kvm]	Per pall [kg]	Termisk resistans (R _d) [m ² .K/W]
20	56	2480 x 750	104,2	2500 x 770	107,8	511	0,40
22	44	2480 x 750	81,8	2500 x 770	84,7	443	0,45
24	45	2480 x 750	83,7	2500 x 770	86,6	493	0,50
35	30	2480 x 750	55,8	2500 x 770	57,8	470	0,75
52	20	2480 x 750	37,2	2500 x 770	38,5	465	1,10
60	18	2480 x 750	33,5	2500 x 770	34,7	483	1,30

Produktionsplats: Cham, Switzerland

Teknisk information

Densitet [kg/m ³]	20-24 mm	240
	35-60 mm	230
Värmeledning (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	20-24 mm	0,047
	35-60 mm	0,046
Specifik värmekapacitet (c) [J/(kg.K)]		2100
Ångdiffusionsmotstånd (μ) [-]		5
Brandteknisk klassificering (EN 13501-1)		E
Tryckspänning vid 10 % kompression [kPa]		150
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivans plan [kPa]	20-24 mm	30
	35-60 mm	10
Avfallskod i enlighet med den Europeiska Avfallkatalogen (EAK) 030105; 170201; 170604		
Kantprofil		Not & Spont

Produktbeskrivning

PAVATEX träfiberskivor kan exponeras för väder och vind i upp till tre månader och är vattentäta enligt EU-standard EN14964 för träfiberskivor.

ISOROOF träfiberskivor används simultant som isoleringsskivor och får därför inkluderas i beräkningar som rör värmeöverföring. Var noga med att följa lokala bestämmelser för montering av träfiberskivor samt att standarder och rekommendationer i den tekniska dokumentationen följs.

ISOROOF träfiberskiva kan användas som ett diffusionsöppet och vattenavledande skikt för ytterväggar i träkonstruktioner bakom fasadbeklädnad. Ett kompletterande fasadskikt behövs för en öppen fasadbeklädnad, exempelvis PAVATEX FBA.

Fullständig deklaration

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav. För mer information se MSDS på www.pavatex.com

Förvaring

Förvaras torrt och skyddas från skador. Får endast installeras i torrt tillstånd. Stapla inte fler än 4 pallar ovanpå varandra.

