

UNICOAT 260 - (260P60)

Omschrijving

Eenzijdig membraan samengesteld uit polymeerbitumen met een niet geweven polyestervlies wapening. Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie.

Kenmerken

| Samenstelling | Norm | Eenheid | Waarde | Tolerantie |
|--|------------|---------|-----------------------------|------------|
| Wapening | | | niet-geweven polyestervlies | |
| Afwerking bovenzijde | | | wegbrandfolie | |
| Afwerking onderzijde | | | - | |
| Dekmassa | | | polymeerbitumen | |
| Eigenschappen | | | | |
| Dikte | EN 1849-1 | mm | 2,0 | ± 5 % |
| Treksterkte (L / B) | EN 12311-1 | N/50 mm | 800 / 500 | ± 20 % |
| Rek bij maximale treksterkte (L / B) | EN 12311-1 | % | 35 / 35 | ± 15 |
| Dimensionele stabiliteit | EN 1107-1 | % | ≤ 0,5 | |
| Nageldoorscheursterkte (L / B) | EN 12310-1 | N | 150 / 150 | -0/+250 |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur | EN 1109 | °C | ≤ 0 | |
| Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur | EN 1110 | °C | ≥ 100 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | Class | NPD | |
| Verpakking | | | | |
| Afmetingen van de rol | EN 1848-1 | m | ≥ 15 x 1 | |
| Massa van de rol | EN 1941-1 | kg | ± 25 | |
| Aantal rollen per pallet | | | 25 | |

NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Mechanisch bevestigd.

Keuring & certificaten

- KOMO CTG 715 (NL)

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.soprema.com