

VARYFLEX 370K11 - (370K11)

Omschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met een polyester composiet wapening.
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.
De boven- en onderzijde zijn afgewerkt met zand.

Samenstelling

	VARYFLEX 370K11
Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	zand
Kleur	-
Afwerking onderzijde	zand
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

	VARYFLEX 370K11
Afmetingen van de rol (m)	7,5 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

Eigenschappen

		VARYFLEX 370K11
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,1
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	700
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	175
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	175
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Volledig met warme bitumen op ondergrond gekleefd.

Keuring & certificaten

KOMO CTG 715

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com