

GARANTGUM 460 3 mm - (460P14)

Omschrijving

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een polyestervlies wapening.

Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.

De bovenzijde is afgewerkt met talk.

De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

	GARANTGUM 460 3 mm
Wapening	polyestervlies
Afwerking bovenzijde	talk
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	plastomeerbitumen

Verpakking

	GARANTGUM 460 3 mm
Afmetingen van de rol (m)	7 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

Eigenschappen

		GARANTGUM 460 3 mm
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	600
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	400
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,5
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-5
Vloeistand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	140

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPV = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Volledig lassen, inclusief overlappen.
- Losliggend, als onderlaag, onder zware schutlaag.

Keuring & certificaten

KOMO CTG 707

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com