

# POLYESTERMAT 260 - (260P11)

## Omschrijving

Membraan samengesteld uit polymeerbitumen met een polyestervlies wapening.  
Wordt toegepast als damp scherm of als onderlaag in een meerlaags systeem.  
De boven- en onderzijde zijn afgewerkt met talk/zand.

## Samenstelling

	POLYESTERMAT 260
Wapening	polyestervlies
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Afwerking onderzijde	talk/zand
Dekmassa	polymeerbitumen

## Verpakking

	POLYESTERMAT 260
Afmetingen van de rol (m)	9 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

## Eigenschappen

		POLYESTERMAT 260
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	2,7
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	600
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	400
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,5
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	0
Vloe weerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100
Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 12524)	MDV	130

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

## Verwerking

- Volledig kleven met warme bitumen, inclusief de overlappen.
- Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen.

## Keuring & certificaten

**KOMO CTG 715**

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.  
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.  
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.Soprema.com](http://www.Soprema.com)