

ALSAN MASTIC 2200

Omschrijving

Soepele kit op basis van bitumen en synthetisch rubber.
Wordt gebruikt voor het dichtn van scheuren, barsten en voegen en bij herstelwerkzaamheden.

Eigenschappen

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Samenstelling | bitumen en synthetisch rubber |
| Temperatuursbereik | -20/+80 °C |
| Verwerkingstemperatuur | +5 / +35 °C |
| Verbruik | 15-20 m/koker |

Verpakking & opslag

Koker 310 ml
20 kokers/doos

Minimaal 12 maanden in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats, beschermt tegen de zon tussen +10 en +25 °C.

Verwerking

ALSAN MASTIC 2200 wordt aangebracht met een pistool op een zuivere en stofvrije ondergrond. Het heeft een uitstekende hechting op de meeste materialen zonder voorafgaandelijke behandeling met een primer. Het kan op een licht vochtige ondergrond aangebracht worden. Breng **ALSAN MASTIC 2200** aan zodat het volledig in contact is en een goede hechting heeft met de randen van de voeg. De uithardingstijd bedraagt 4 tot 24 uur afhankelijk van de condities en afmetingen van de voeg.

Reiniging gereedschappen:

White Spirit

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.