



ELASTOCOL 503

Omschrijving

ELASTOCOL 503 is een gebruiksklare, koud verwerkbaar hechtprimer op basis van synthetisch rubber, harsen en oplosmiddelen.

Het wordt toegepast als hechtlaag van zelfklevende bitumineuze dakbanen en is geschikt op ondergronden zoals bitumineuze membranen, beton, hout, metaal en oplosmiddelbestendige kunststof profielen.

Eigenschappen

	ELASTOCOL 503
Samenstelling	synthetisch rubber, harsen en oplosmiddelen
Droogtijd *	± 1 u (kwast/roller) ± 15 min (drukvat) ± 15 min (spuitbus)
Verbruik	± 300 g/m ² (kwast/roller) ± 190 g/m ² (drukvat) ± 2,5 m ² /spuitbus
Verwerkingstemperatuur	> +5 °C

* Afhankelijk van de condities (temperatuur, relatieve vochtigheid, ...)

Verpakking & opslag

Bus van 4,5 en 12,5 kg.

Drukvat 14,4 kg.

Spuitbus bus 750 ml.

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verwerking

In één laag aanbrengen met een borstel/roller (bus), met een spuitpistool (drukvat) of met spuitbus op een droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Volledig laten drogen voor het aanbrengen van het membraan.

Het membraan nog de dag zelf aanbrengen.

Reiniging gereedschappen:

Oplosmiddel op basis van petroleum (White Spirit, ...)

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van de producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.



SOPREMA

Bitumineuze waterdichting

TECHNISCHE FICHE

BETF-MISBE001.a/NL
annuleert en vervangt
BETF TV 503.b/NL

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- en Milieu management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Technisch directeur

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van de producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

België:
SOPREMA NV
T: +32 (0)14-23 07 07
F: +32 (0)14-23 07 77
E: info@soprema.be
W: www.soprema.be

Nederland:
SOPREMA BV
T: +31 (0)515-533 000
F: +31 (0)515-533 111
E: info@soprema.nl
W: www.soprema.nl

SOPREMA
GROUP