

# SOPRAVAP STICK A 15

## Omschrijving

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een aluminium composiet wapening.  
Wordt hoofdzakelijk toegepast als dampremmende laag op stalen of houten ondergronden voor gebouwen met een hoge vochtproductie.

De bovenzijde is afgewerkt met talk/zand.

De zelfklevend vrije boord en onderzijde zijn voorzien van een wegtrekbare siliconenfilm.

## Kenmerken

Samenstelling	Norm	Eenheid	Waarde	Tolerantie
Wapening			aluminium composiet	
Afwerking bovenzijde			talk/zand	
Afwerking onderzijde			siliconenfilm	
Dekmassa			zelfklevende elastomeerbitumen	

### Eigenschappen

Dikte	EN 1849-1	mm	1,5	± 5 %
Treksterkte (L / B)	EN 12311-1	N/50 mm	760 / 660	± 20 %
Rek bij maximale treksterkte (L / B)	EN 12311-1	%	2 / 2	-2 / +3
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	NPD	
Nageldoorscheursterkte (L / B)	EN 12310-1	N	150 / 150	-0 / +50 %
Flexibiliteit bij lage temperatuur	EN 1109	°C	≤ -20	
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	EN 1110	°C	≥ 100	
Brandgedrag	EN 13501-1	Class	E	
Equivalentente dampdiffusiedikte	EN 1931	m	410	± 20 %

### Verpakking

Afmetingen van de rol	EN 1848-1	m	≥ 20 x 1,08	
Massa van de rol	EN 1941-1	kg	± 32	
Aantal rollen per pallet			20	

NPD = geen prestatie vastgesteld

Tijdens de opslag mogen de palletten niet op elkaar geplaatst worden en dienen de rollen zodanig bewaard te worden zodat ze niet kunnen doorzakken. Direct zonlicht en temperaturen boven +30 °C moeten te allen tijde vermeden worden.

## Verwerking

Zelfklevend met zelfklevende langs- en te lassen dwarsoverlappen.

De ondergrond wordt vooraf geïmpregneerd met ELASTOCOL 503 of ELASTOCOL 600.

Om een goede hechting te verkrijgen, dient het membraan geplaatst te worden bij een temperatuur boven de +10 °C.

Indien de plaatsing bij lagere temperaturen geschiedt, dient de ondergrond opgewarmd te worden.

Voor verwerking dienen de rollen minimaal 12 uur bij een temperatuur boven +10 °C bewaard te worden.

## Keuring & certificaten



SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)

## Bijzondere aanwijzingen

---

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)