

CURAL

Omschrijving

Gebruiksklare UV-bestendige deklaag op basis van elastomeerbitumen, aluminium pigmenten, vezels, minerale vulstoffen en oplosmiddelen.

CURAL is geschikt voor het hernieuwen van bitumineuze waterdichtingsmembranen (in het bijzonder bezande membranen) of CURNOIR.

Het kan tevens toegepast worden als anti-corrosie middel op metalen onderdelen zoals metalen gevelbekleding, golfplaten en goten.

Eigenschappen

Samenstelling	elastomeer bitumen, aluminium pigmenten, vezels, minerale vulstoffen en oplosmiddelen
Verbruik	zie verwerking
Verwerkingstemperatuur	+5 / +35 °C
Droogtijd	+/- 24 u

Verpakking & opslag

- Blik van 1 kg
- Emmer van 5 of 25 kg

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verwerking

Voor gebruik het product goed homogeniseren. Een aangepast mengtoestel (type verfmenger) is aanbevolen.

Breng aan in een egale laag (vermijd te dikke lagen) met een borstel, roller, trekker ($\pm 400 \text{ g/m}^2$) of met een spuittoestel (type airless) ($\pm 200 \text{ g/m}^2$) op een droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Reiniging gereedschappen:

- vochtig product: White Spirit

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.