

ALSAN APERÇU DES SYSTÈMES PMMA

LA GAMME EN BREF

Les produits PMMA ALSAN sont des produits deux composants à base de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). La gamme est apte pour des constructions et des applications divers.

Domaines d'application

- + Balcons, terrasses, galeries
- + Parkings toiture, rampes, plates-formes
- + Spéciaux : monuments, fontaines, ...

ÉTANCHER ?

WP ou WATERPROOFING, des systèmes d'étanchéité avec pontage fissures selon les directives ETAG 005.

PROTÉGER ?

BL ou BASE LAYER 'Couche de protection', les systèmes couche d'usure selon EN1504-2.

REVÊTER ?

CL ou COATING LAYER, les systèmes de coating colorés.

PARKINGS, BALCONS, TERRASSES & GALERIES

FONCTION	SYSTÈME	FINITION	DESCRIPTION
ÉTANCHER	ALSAN PMMA-WP	Deco Finish (+)	Système d'étanchéité (saupoudré avec des paillettes de peinture) pour des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Mix	Système d'étanchéité saupoudré avec un mélange de paillettes de peinture et du sable quartz pour des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Protect	Système d'étanchéité saupoudré avec du sable quartz pour des parkings, des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Structure	Système d'étanchéité avec du sable quartz rugueux intégré dans la couche de finition pour des parkings et des rampes
		Deco Structure Fine	Système d'étanchéité avec du sable quartz fin intégré dans la couche de finition pour des parkings, des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Tiles	Système d'étanchéité avec une finition de carrelage collé pour des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Tiles Ceram	Système d'étanchéité avec une finition de dalles sur plots pour des balcons, des terrasses et des galeries
PROTÉGER	ALSAN PMMA-BL	Deco Finish (+)	Système de couche d'usure saupoudré avec des paillettes de peinture pour des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Mix	Système de couche d'usure saupoudré avec un mélange de paillettes de peinture et du sable quartz pour des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Protect	Système de couche d'usure saupoudré avec du sable quartz pour des parkings, des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Structure	Système de couche d'usure avec du sable quartz rugueux intégré dans la couche de finition pour des parkings
		Deco Structure Fine	Système de couche d'usure avec du sable quartz fin intégré dans la couche de finition pour des parkings, des balcons, des terrasses et des galeries
REVÊTER	ALSAN PMMA-CL	Deco Finish (+)	Système de coating (saupoudré avec des paillettes de peinture) pour des balcons, des terrasses et des galeries
		Deco Structure	Système de coating avec du sable quartz rugueux intégré dans la couche de finition pour des parkings
		Deco Structure Fine	Système de coating avec du sable quartz fin intégré dans la couche de finition pour des parkings, des balcons, des terrasses et des galeries

TOITURES

FONCTION	SYSTÈME	FINITION	DESCRIPTION
ÉTANCHER	ALSAN PMMA-WP	Roof Finish	Système d'étanchéité pour des toitures
REVÊTER	ALSAN PMMA-CL	Roof Reflect Coating	Système de coating blanc réfléchissant avec un effet "cool roof" pour les toitures

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ

ALSAN PMMA-WP DECO FINISH+

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'étanchéité (2)	ALSAN 770 + VOILE P	Min. 3 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 870 RS	Min. 4 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 970 F + DECO CHIPS	Min. 0,6 kg/m ² + 0,05 kg/m ²

ALSAN PMMA-WP DECO MIX

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'étanchéité (2)	ALSAN 770 + VOILE P	Min. 3 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 870 RS	Min. 4 kg/m ²
Couche de saupoudrage	ALSAN 970 F RAL 7030 + DECO MIX	Min. 0,3 kg/m ² + 1 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 970 FT	Min. 0,3 kg/m ²

ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'étanchéité (2)	ALSAN 770 + VOILE P	Min. 3 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 870 RS + sable quartz	Min. 4 kg/m ² + 5 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 970 F	Min. 0,6 kg/m ²

ALSAN PMMA-WP DECO TILES

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'étanchéité (2)	ALSAN 770 + VOILE P	Min. 3 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 770 + sable quartz 0,8-1,2	Min. 0,5 kg/m ² + 5 kg/m ²
Finition	Carrelage collé Colle : voir SOPREMA NV	/

LES SYSTÈMES COUCHE D'USURE

ALSAN PMMA-BL DECO FINISH+

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 870 RS	Min. 4 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 970 F + DECO CHIPS	Min. 0,6 kg/m ² + 0,05 kg/m ²

ALSAN PMMA-BL DECO MIX

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 870 RS	Min. 4 kg/m ²
Couche de saupoudrage	ALSAN 970 F RAL 7030 + DECO MIX	Min. 0,3 kg/m ² + 1 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 970 FT	Min. 0,3 kg/m ²

ALSAN PMMA-BL DECO PROTECT

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 870 RS + sable quartz	Min. 4 kg/m ² + 5 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 970 F	Min. 0,6 kg/m ²

COATINGSYSTEMEN

ALSAN PMMA-CL DECO FINISH+

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 970 F + DECO CHIPS	Min. 0,6 kg/m ² + 0,05 kg/m ²

ALSAN PMMA-CL DECO STRUCTURE

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 972 F	Min. 3,5 kg/m ²

ALSAN PMMA-CL DECO STRUCTURE FINE

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Couche d'usure	ALSAN 971 F	Min. 1,5 kg/m ²

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ

ALSAN PMMA-WP ROOF FINISH

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 172*	Min. 0,5 kg/m ²
Couche d'étanchéité (2)	ALSAN 770 + VOILE P	Min. 3 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 970 F	Min. 0,6 kg/m ²

*ALSAN 172 : seulement pour des supports bitumineux. Pour application sur des autres supports: contacter SOPREMA NV.

SYSTÈMES DE COATING

ALSAN PMMA-CL ROOF REFLECT COATING

<i>Composant</i>	<i>Produit</i>	<i>Consommation</i>
Primaire	ALSAN 172 CR	Min. 0,5 kg/m ²
Couche de finition	ALSAN 973 F	Min. 0,5 kg/m ²